

# Innovafluor™

# K (VITON®)

## 氟橡胶蠕动泵管

强耐腐蚀氟化橡胶软管，硬度60A适用于蠕动泵使用，具有与进口产品同样的长时间使用寿命。产品符合FDA食品接触要求，并进行了广泛的化学兼容性评测，适用于多种工业和食品领域。

符合FDA 21CFR 177.2600

食品级



# INNOVAPURE

Innovate a Pure Solution



### Innovafluor™ K

采用进口Viton®优质原料，开发出的适用于蠕动泵长时间使用的特殊配方，硬度适配至60A，具有更小的永久压缩变形量，更适合蠕动泵应用。原料均经过特殊筛选，完全符合食品接触要求。并经过广泛的化学溶剂相容性研究，可为客户提供预先的溶剂适配评估方案，保证使用质量。

### 产品特点

- 黑色耐UV
- 化学耐受性优秀
- 适用于蠕动泵长时间使用
- 食品接触认证
- 广泛的化学兼容性评价
- 60A邵氏硬度
- 提供各种公制英制尺寸定制

### 法规和认证

FDA 21CFR 177.2600

### 应用

- 蠕动泵
- 医疗设备
- 实验室领域
- 电子与电气
- 半导体行业

Viton®是Chemours™公司注册商标



+86 (0)512 58637230  
+86 17317862507



info@innovapure.com  
www.innovapure.com



江苏省苏州市张家港市乐余镇  
(临江绿色科技创新园)

## Innovafluor™ K 尺寸规格表

货号	软管型号	内径		外径		壁厚		每包装长度*	
		(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)	(米)	(英尺)
FK40-201-0159-0476	14#	1.59	1/16	4.76	3/16	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0238-0556	19#	2.38	3/32	5.56	7/32	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0318-0635	16#	3.18	1/8	6.35	1/4	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0318-0794	120#	3.18	1/8	7.94	5/16	2.38	3/32	15.2	50
FK40-201-0476-0794	25#	4.76	3/16	7.94	5/16	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0476-0953	15#	4.76	3/16	9.53	3/8	2.38	3/32	15.2	50
FK40-201-0635-0953	17#	6.35	1/4	9.53	3/8	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0635-1111	24#	6.35	1/4	11.11	7/16	2.38	3/32	15.2	50
FK40-201-0794-1111	18#	7.94	5/16	11.11	7/16	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0794-1270	35#	7.94	5/16	12.70	1/2	2.38	3/32	15.2	50
FK40-201-0953-1270	96#	9.53	3/8	12.70	1/2	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-0953-1429	36#	9.53	3/8	14.29	9/16	2.38	3/32	15.2	50
FK40-201-0953-1588	73#	9.53	3/8	15.88	5/8	3.18	1/8	15.2	50
FK40-201-1111-1429	定制尺寸	11.11	7/16	14.29	9/16	1.59	1/16	15.2	50
FK40-201-1270-1905	82#	12.70	1/2	19.05	3/4	3.18	1/8	15.2	50

\*其他长度或包装方式均可定制

## Innovafluor™ K 典型物性表

物理性能表	测试方法	单位	典型值
颜色	-		黑色
邵氏A硬度, 5秒	ISO 868		60
密度	ISO 2781	g/cm <sup>3</sup>	1.90
抗紫外线			优秀
吸水率			低
断裂拉伸强度	ASTM D 412	Mpa	15.10
拉伸伸长率, 100%拉伸	ASTM D 412	%	405
100%拉伸模量	ASTM D 412	MPa	1.75
永久压缩变形, 200度22小时	ASTM D 395	%	20

Innovafluor™ K 相对于各种化学溶剂的详细相容性请具体参见”英纳薇产品化学相容性信息表”或咨询本公司销售人员。



### 免责声明

我们出于善意, 提供了本文件中所含数据, 作为一般情报说明。在发表时, 我们认为这些数据是准确的。购买者或用户应与我们的技术服务和销售部门来核实某一应用是否适用。在使用前, 应认真考察自由占有, 使用和销售是否符合国家或当地的知识产权, 法律, 法规的规定。苏州英纳薇科技有限公司的各产品在任何情况下都不能用于美容, 整形, 或其他任何临时或永久的身体植入应用。本文件所含信息, 如有变更, 恕不另行通知。