

Innovaprene® GW 55



工业级蠕动泵管

超长蠕动泵使用寿命，优秀的耐化学品性，
适用于各种工业用途的蠕动泵管

符合RoHs要求

工业级



Innovaprene® GW 55

GW系列具有较低的永久压缩变形量，可保证在长时间蠕动泵使用中，即使受到连续挤压，也能回弹至初始形态，保证了液体传输流量的稳定性。同时，采用特殊开发的配方，对各种有机溶剂耐受性提高，具有极高的性价比，可广泛应用于各种高低温环境(-60度至140度)，有机酸碱溶液输送，正负压气体传输领域中。

产品特点

长蠕动泵使用寿命
稳定的流量减少频繁的校准
优秀的耐化学品性
米色耐UV不透光
低气体渗透率
-50度至140度使用范围
55A至70A各种硬度对应
提供各种公制英制尺寸定制

法规和认证

符合REACH要求
符合RoHs要求

应用

工业领域蠕动泵
真空泵
气体传输管路
液体传输软管



+86 (0)512 58637230
+86 17317862507



info@innovapure.com
www.innovapure.com



江苏省苏州市张家港市乐余镇
(临江绿色科技创新园)

Innovaprene™ GW 55 尺寸规格表

货号	软管型号	内径		外径		壁厚		每包装长度*	
		(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)	(毫米)	(英寸)	(米)	(英尺)
PW40-201-0100-0300	公制尺寸	1.00		3.00		1.00		15.2	50
PW40-201-0159-0476	14#	1.59	1/16	4.76	3/16	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0238-0556	19#	2.38	3/32	5.56	7/32	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0318-0635	16#	3.18	1/8	6.35	1/4	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0318-0794	120#	3.18	1/8	7.94	5/16	2.38	3/32	15.2	50
PW40-201-0476-0794	25#	4.76	3/16	7.94	5/16	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0476-0953	15#	4.76	3/16	9.53	3/8	2.38	3/32	15.2	50
PW40-201-0635-0953	17#	6.35	1/4	9.53	3/8	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0635-1111	24#	6.35	1/4	11.11	7/16	2.38	3/32	15.2	50
PW40-201-0794-1111	18#	7.94	5/16	11.11	7/16	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0794-1270	35#	7.94	5/16	12.70	1/2	2.38	3/32	15.2	50
PW40-201-0953-1270	96#	9.53	3/8	12.70	1/2	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-0953-1429	36#	9.53	3/8	14.29	9/16	2.38	3/32	15.2	50
PW40-201-0953-1588	73#	9.53	3/8	15.88	5/8	3.18	1/8	15.2	50
PW40-201-1111-1429	定制尺寸	11.11	7/16	14.29	9/16	1.59	1/16	15.2	50
PW40-201-1270-1905	82#	12.70	1/2	19.05	3/4	3.18	1/8	15.2	50

*其他长度或包装方式均可定制

Innovaprene™ GW 55 典型物性表

物理性能表	测试方法	单位	典型值
颜色	-		米色
邵氏A硬度, 5秒	ISO 868		58
密度	ISO 2781		0.97
工作温度		度	零下60至140度
抗紫外线			优秀
气体渗透率			中等
吸水率			低
断裂拉伸强度	ISO 37-2005	Mpa	5.80
拉伸伸长率, 100%拉伸	ISO 37-2005	%	410
撕裂拉伸强度	D1004-94	kN/m	17
永久压缩变形, 70度22小时	D395-98-B	%	22
脆化温度	ISO 812	度	-60

Innovaprene™ GW 55 相对于各种化学溶剂的相容性请具体参见”英纳薇产品化学相容性信息表”或咨询本公司销售人员。



免责声明

我们出于善意, 提供了本文件中所含数据, 作为一般情报说明。在发表时, 我们认为这些数据是准确的。购买者或用户应与我们的技术服务和销售部门来核实某一应用是否适用。在使用前, 应认真考察自由占有, 使用和销售是否符合国家或当地的知识产权, 法律, 法规的规定。苏州英纳薇科技有限公司的各产品在任何情况下都不能用于美容, 整形, 或其他任何临时或永久的身体植入应用。本文件所含信息, 如有变更, 恕不另行通知。